

水溶性ダイカスト油剤 高希釈タイプ

モルゾール P S L - 8 0

モルゾール P S L - 8 0 は、低希釈から高希釈まで用途に応じた希釈ができるエマルジョンタイプの水溶性ダイカスト離型剤です。離型性の向上と、離型皮膜の拡がりを持たせ、離型効果を高めています。ワックスを全く含んでいませんので、ノズルの詰まりや、金型のベタツキ等の心配がなくメンテナンスも容易になります。

特長

1. 耐熱性に優れた離型皮膜が、均一に形成されます。
2. 製品への着色や湯じわの発生が少なく、優れた外観が得られます。
3. 脱脂性が良く、塗装品にもご使用いただけます。
4. 排水処理性に優れ、処理コストの低減につながります。

性状

		代表性状
外観		白色エマルジョン
密度	15 g/cm ³	0.99
粘度	30 mPa・s	3.9
P H		9.3
引火点		なし
流動点		2.5

使用方法

1. 原液を水に加え、攪拌混合して下さい。
2. 標準希釈倍率は、100倍です。鑄造条件にあった倍率をお選び下さい。

保管方法

1. 必ず密閉して保管下さい。
2. できる限り室内で保管して下さい。
(凍結すると、安定性が悪くなる恐れがあります)

用途

あらゆるアルミ合金の多様な製品形状に対応します。

荷姿

18 L ペール缶, 200 L ドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756