

水溶性ダイカスト油剤 高希釈タイプ

モルゾールWE - 2

モルゾールWE - 2は、弊社製品のWE - 1の成分を増量し、離型性を向上させた水溶性ダイカスト離型剤です。
金型のべたつきや堆積物、ノズル・配管等の詰まりが少なくクリーンな作業環境が得られます。

特長

1. 耐焼付き性、製品取り出し時の抜け性（潤滑性）の向上を図っています。
2. 合成ワックスの配合により金型への拡がり性を向上させているため、錆肌が美しくなります。
3. 基油に植物油を配合することで液全体の安定性が向上し、離型効果を高めています。

性状

		代表性状
外観		白色エマルジョン
密度	15 g/cm ³	0.99
粘度	30 mPa・s	6.2
PH		8.6
引火点		なし
流動点		2.5

使用方法

1. 原液を水に加え、攪拌混合して下さい。
2. 標準希釈倍率は、100倍です。鑄造条件にあった倍率をお選び下さい。

保管方法

1. 必ず密閉して保管下さい。
2. できる限り室内で保管して下さい。
(凍結すると、安定性が悪くなる恐れがあります)

用途

あらゆるアルミ合金の多様な製品形状に対応します。

荷姿

18Lペール缶, 200Lドラム缶

危険物分類

消防法 非危険物

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
 : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

Moresco Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756