

水溶性ダイカスト離型剤

グラフィース A - 1

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

グラフィース A - 1 は従来の水溶性金型潤滑剤開発のために集積されたデータと、全く新しい化学製品との複合によって開発された水溶性離型剤です。

グラフィース A - 1 はその中に含まれている各種の添加剤のうち最も特徴のある湯流れ改良剤の効力により、ダイカスト製品の湯流れ性が非常に良く、ダイカスト製品の鑄肌が、光沢のある美しい外観を得ることができます。

またグラフィース A - 1 は、新しい機能を持つ高粘度の物質を添加しているため、一段と離型潤滑効果を高めています。

< 一般性状 >	外 観	淡黄白色エマルジョン
	密 度	1 . 0 0 g/cm ³
	粘 度	2 8 0 0 mPa・s
	p H (× 1 0)	8 ~ 1 0

< P R T R 法 > 非該当

< 組成概略 > 精製潤滑基油 極圧添加剤 合成高分子系化合物
界面活性剤 防錆・防腐剤 増粘剤 イオン交換処理水

< 特 徴 > 金型のベタツキを防止します。
オイルベースにより金型面への拡がり性が良好です。
塗装及びアルマイト処理性の仕上がりが良い。

< 使用方法 > 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。
(標準希釈倍率：30～60倍)
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

< 保管方法 > 直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35 以上にならないような屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。特に50 以上の高温時には分離する可能性がありますのでご注意下さい。

< 荷 姿 > 18L ペール缶 200L ドラム缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
： 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp
URL : http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3,Minatojiminami-machi ,chuo-ku,Kobe-ci ty,Hyogo,Japan
R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg.,2-8-5,Yaesu,Chuo-ku,Tokyo,Japan
(International Business Division) Phone:03-3273-7526 Fax:03-3281-7756