

ダイカスト用粉体離型剤

アストロルブ NDP-1

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

低速鑄造用粉体離型剤

明るい未来へ！！

環境問題を一気に解消した画期的離型剤がついに登場！！

- ＜ 特 徴 ＞ アストロルブ NDP-1は、工場環境・作業環境を一新し今までの概念を完全に破った粉体離型剤です。
当粉体離型剤はスクイズ鑄造・低圧鑄造・グラビティ鑄造用としてご使用になれます。
- ・保温性に優れ、湯回りが非常に良くなります。
 - ・大幅な環境改善ができます。(金型を閉じた状態で塗布する為、離型剤が飛散せずマシン周辺が汚れない)
 - ・ガス発生が少なく、高品質の製品に仕上がります。
 - ・水を使用しない為、水蒸気の発生が無く、排水処理も不要になり、金型寿命も延びます。
 - ・スプレーポイントの調整が不要になります。

＜ 一般性状 ＞	外 観	淡褐色粉末
	かさ密度	0.28 g/cm ³
	p H	適用外
	平均粒子径	20～30 μm
	引 火 点	なし
	水分量	0.3%以下

＜PRTR法＞ 非 該 当

＜ 組成概略 ＞ 無機白色系固体潤滑剤 合成高分子系化合物 金属石鹼

＜ 使用方法 ＞ 弊社 粉体供給装置 (E S T E M) を御使用下さい。
金型真空システム及び真空シャットバルブの整備が必要です。
粉体塗布用ノズルの取付が必要です。
金型内部冷却ラインの追加又は流量の増大をお願いします。

＜ 保管方法 ＞ 直射日光を避け、ゴミ・水分等混入防止のため、密栓し屋内の冷暗な場所に保管して下さい。

＜ 荷 姿 ＞ 1kg / DPバッグ

※御使用にあたり、粉体離型剤は従来の離型剤とは塗布方法が全く異なる為
弊社営業担当と十分な打合せを行なって下さい。

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

: 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

URL : http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division)

Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756