

## 緩衝材用ホットメルト接着剤

## モレスコメルト® ME-85L

電化製品などの包装時の緩衝材として発泡スチロール等の発泡体で使用されています。これらの発泡体の固定用ホットメルトです。

## 性状

		代表性状
主成分		EVA樹脂
色相		黄色
粘度 (mPa・s)	180°C	1,800
	160°C	2,800
	140°C	5,000
軟化点 (°C)		90

## 用途

ダンボールと発泡体の貼り合せ

## 荷姿

20kg入りダンボールケース(ペレット状)

## 注意事項

冷暗所に保管してください。  
火傷には十分ご注意ください。

## 適用法令

PRTR法 ⇒PRTRの対象物質には該当していません。  
廃棄物の処置及び清掃に関する法律⇒廃プラスチック類に該当します。  
詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

## 洗浄油

アプリケーション用として、モレスコメルト洗浄油を用意しています。

株式会社 MORESCO URL: <http://www.moresco.co.jp/>  
 東京支店 東京都中央区八重洲2丁目8-5 菱進八重洲ビル8階 TEL03-3273-7526  
 大阪支店 大阪市中央区備後町3丁目2-15 モレスコ本町ビル7階 TEL06-6262-3310  
 研究センター 神戸市中央区港島南町5丁目5-3 TEL078-303-9010  
 ガスセンター E-mail: [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp) TEL06-6262-3385

赤穂工場 兵庫県赤穂市天和641

TEL0791-42-2100

## MORESCO Corporation

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756

*MORESCO*

無錫德松科技有限公司

No. 28 Changjiang Road, Wuxi Jiangsu P. R. China 214028

Phone: 0510-5226252 Fax: 0510-5227145