

高温用グリース

モレスコハイグリースUM-1

モレスコハイグリース UM-1は、弊社が開発したアルキル置換ジフェニルエーテル系合成潤滑剤を基油にウレア系の増ちょう剤を配合した耐熱グリースです。  
従来のグリースと比較し、耐熱性を増し耐荷重性にすぐれており、グリース寿命が延長され、高温環境下の潤滑に適したグリースです。

特長

- 1. 低い摩擦係数**  
広範囲な温度域で低摩擦係数を有し、摩擦・摩耗を低減します。
- 2. 長寿命性**  
長期間の使用に耐え、メンテナンスを簡略化されます。
- 3. 安定性・耐水性にすぐれています。**  
機械的安定性・耐水性がすぐれています。
- 4. グリースの消費量が減ります。**  
グリース消費量の節減が図れます。

性状

		代表性状
外観		黄色バター状
ちょう度	60W (25°C)	313
滴点	°C	260以上
離油度	30H (100°C)	1.4%
離油度	30H (150°C)	2.0%
蒸発量	22H (98.9°C)	0.35%
銅板腐食	24H (100°C)	合格

用途

200°C以下の高温環境で使用される繊維機械、製紙機械などのドライヤーロール軸受、その他軸受などに適しています。

荷姿

400gチューブ（6本入り）、2.5Kg入り丸缶、16Kgペール缶

危険物分類

消防法危険物に該当しない

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756