

耐熱・耐酸化性対心合成潤滑油

**S-3230**

S-3230は、耐熱性、耐酸化性にすぐれ、蒸気圧も低いことから、高温領域等の特殊環境下での潤滑油及びグリースに利用する事が出来ます。

## 特長

1. 耐熱・耐酸化性にすぐれ、長期間の使用に耐えられます。
2. 蒸発減量が少ないため、長時間使用できます。
3. 金属に対する腐食性はありません。

## 性状

| 項目   | 単位                         | 代表性状  |
|------|----------------------------|-------|
| 密度   | g/cm <sup>3</sup> (15 °C)  | 0.952 |
| 引火点  | °C                         | 334   |
| 動粘度  | mm <sup>2</sup> /s (40 °C) | 347.5 |
| 粘度指数 |                            | 94    |
| 全酸価  | mgKOH/g                    | 0.00  |
| 流動点  | °C                         | -22.5 |

## 用途

高温領域分野等の特殊環境下での潤滑に適しています。

## 荷姿

100ml ガラス容器、500ml ガラス容器

## 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

## 注意事項

本製品は輸入不可もしくは認可申請及び数量報告等の手続きが必要な国があり、補充用としての本製品輸出が困難になる場合がございます。  
相手先国の法規を遵守せず行われた輸入は、輸入者が処罰の対象になります。  
お手数ですが本製品もしくは封入された部品の輸出に際しては、事前に当社営業へご相談をお願いいたします。

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojimaminami-machi, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

TEL:+81-78-303-9010 FAX:+81-78-303-9020

Osaka Branch:3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 541-0051

TEL:+81-6-6262-3310 FAX:+81-6-6262-3327