

## 含浸軸受油

## モレスコハイルーブBS-100

モレスコハイルーブ BS-100は、焼結金属軸受油として弊社が開発したアルキル置換ジフェニルエーテルを主成分とする耐熱・耐酸化性と潤滑性に優れた新しいタイプの合成潤滑油です。

## 特長

1. 広範囲な温度域で低摩擦係数を有し、摩擦・摩耗を低減します。
2. 長期間の使用に耐え、メンテナンスを簡略化されます。
3. 油の消耗が少なく、軸受寿命を長くします。
4. 軸受材や樹脂を侵したり、腐食させません。
5. 金属による変質がなく、潤滑特性を長期間維持します。

## 性状

|      |                          | 代表性状  |
|------|--------------------------|-------|
| 密度   | 15°C g/cm <sup>3</sup>   | 0.897 |
| 色    | ASTM                     | L0.5  |
| 引火点  | °C                       | 286   |
| 動粘度  | 40°C mm <sup>2</sup> /s  | 95.3  |
|      | 100°C mm <sup>2</sup> /s | 12.5  |
| 粘度指数 |                          | 126   |
| 全酸価  | mgKOH/g                  | 0.16  |
| 流動点  | °C                       | -37.5 |

## 用途

家庭用電化製品、音響機器、OA機器、自動車電装品、農機等のモーター含浸軸受および、各種精密機械の潤滑に適しています。

## 荷姿

4 L角缶, 20 Lペール缶

## 危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327