

## 高温用潤滑油

## モレスコハイグレードMO-320

モレスコハイグレードMO-320は、二硫化モリブデンの配合により潤滑性を強化した、耐熱・耐酸化性にすぐれた、高温用潤滑油です。高温環境下で動作するギヤーボックスなど、密閉箇所における潤滑油として適しています。

## 特長

- 1. 耐熱性、耐酸化性にすぐれています。**  
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
- 2. きわめて少ない蒸発量**  
蒸発量が小さいため、給油量が少なく済みす。
- 3. 潤滑性を強化しています。**  
二硫化モリブデン配合で、潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
- 4. 引火点が高い**  
引火点が高く、安全性にすぐれます。

## 性状

		代表性状
外観		灰黒色
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	0.904
引火点	°C	272
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	293
	100°C mm <sup>2</sup> /s	27.4
粘度指数		124

## 用途

食品機械（トンネルオーブン）、染色機械（ヒートセッター）、フィルム機械（テンター）等をはじめとした、高温環境下にさらされるコンベアー・チェーン及びギヤーボックスなどの密閉箇所の潤滑。

## 荷姿

4 L角缶，20 Lペール缶，200 Lドラム缶

## 危険物分類

消防法 非危険物（指定可燃物・可燃性液体類）

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）  
TEL : 06-6262-3385  
E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051  
(Synthetic Lubricants Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327